

BAMS DRY FINITURA

FINITURA PER INTONACI DEUMIDIFICANTI

DESCRIZIONE

BAMS DRY FINITURA è un premiscelato cementizio monocomponente in polvere costituito da legante cementizio bianco, inerti calcarei selezionati ed additivi che lo rendono idrorepellente e traspirante; con la sola aggiunta di acqua pulita dà origine ad un impasto adatto alla rasatura di intonaci trattati con **BAMS DRY INTONACO**

APPLICAZIONI

BAMS DRY FINITURA è stato formulato come mano a finire per il trattamento di intonaci su cui sia stato precedentemente applicato **BAMS DRY INTONACO**.
Dopo almeno 8 ore dall'applicazione del **BAMS DRY FINITURA** bagnare la superficie ed applicare il rasante con spatola americana e rifinire a frattazzo.

DATI TECNICI

PROVA	UNITA'DI MISURA	VALORE
Granulometria max (UNI EN 933-1)	mm	≤ 0,63
Acqua d'impasto	%	Circa 22
Spessore minimo di applicazione	mm	2
Tempo di vita impasto	ore	1
Resistenza a compressione (28gg) (UNI EN 1015-11)	MPa	≥ 2,5
Assorbimento d'acqua per capillarità (UNI EN 1015-18)	Kg/m ² min ^{0,5}	w < 0,2
Coefficiente di diffusione vapore acqueo (UNI EN 1015-19)	μ	15
Reazione al fuoco (UNI EN 13501-1)	Euroclasse	A1
Temperatura di applicazione	°C	+5° - +30°

PRECAUZIONI

- Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati.
- Non applicare con temperature inferiori a + 5° o superiori a + 30°.
- Non applicare su supporti gelati.
- Non applicare in presenza di forte sole o con minacce di pioggia oppure con elevata ventosità
- Supporti molto assorbenti vanno prima trattati con specifici prodotti che limitano l'assorbimento del supporto.
- Stoccare il prodotto in luogo asciutto per un tempo non superiore a 12 mesi dal lotto di produzione stampato sul lato del sacco (codice di 8 numeri) dove, la prima cifra identifica l'anno, le tre successive il giorno progressivo (es. 8100 = 9 aprile 2008) e le ultime quattro l'ora.



Emissione: 27/05/2004 – Rev. 03 del 06.06.2011

Le indicazioni contenute in questa scheda rispondono alle nostre migliori ed attuali conoscenze. Potrebbero verificarsi delle variazioni nelle diverse fasi dell'applicazione sulle quali non abbiamo responsabilità perché fuori dal nostro controllo diretto. La nostra garanzia si limita pertanto alla qualità ed alle caratteristiche sopra descritte. Facciamo riserva di portare modifiche alla suddetta scheda nell'interesse di migliorare il nostro servizio informativo.